

POPIS:

Prísada pre zvýšenie elasticity pre MIPA 2k autolaky (OC, AC, PUR) a pre MIPA 2K bezfarebné laky. Používa sa ako príroda pre lakovanie plastov, ktoré majú tužiaci pomer 2:1.

Použiteľný aj v kombinácii s MIPA 2K Klarlack CX 3. Pri tomto produkte pridať max. 15 %. Používať pre lakovanie tvárných plastov.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	10-50% pridať do základného laku		
Tužidlo	Nenavyšovať pomer tuženia o objem MIPA 2K Elastic		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	-	-	-
Bezvzduchové striekanie(Airless)			
Doba spracovania			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestrieateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	čas zasychania sa pridaním MIPA 2K Elastic nemení		
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku			

Skladovateľnosť: 3 roky, v originálnych, neotvorených baleniach.

Podmienky spracovania: Podmienky spracovania: Od 10 ° C a do 80% relatívnej vlhkosti vzduchu. Zaisťte dostatočný prívod a odvod vzduchu.

Pokyny na spracovanie: Prečítajte si technický list L7 „poťahové plasty“. Pridanie Mipa 2K-Elastic nemá vplyv na množstvo tvrdidla, ktoré má byť pridané. Čas schnutia Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 by sa mohol mierne predĺžiť.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhodobých skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzná a bez záruky.