

**Účel použitia:**

MIPA P 51 je dvojzložkový polyesterový tmel so sklenenými vláknami pre premostenie trhlín, malých dier a prehrdzavených miest. Určený pre opravy automobilov, lodí alebo iných vozidiel. Pre automobilové alebo priemyselné použitie. Má priľnavosť na železe, oceli, hliníku, zinku, laminátoch a dreve. Je vodeodolný, veľmi stabilný a podmiennečne brúsiteľný.

<b>Odtieň</b>	zelená			
<b>Zmiešavací pomer</b>	100:2			
<b>Tužidlo</b>	MIPA Härter P			
<b>Doba spracovateľnosti</b>	4-5 minút pri 20°C			
<b>Zasychanie</b>	<b>odolný voči prachu</b>	<b>pevný na dotyk</b>	<b>brúsiteľný</b>	<b>prelakovateľný</b>
Teplota 20°C	-	-	20 min.	-
Teplota 60°C	-	-	10 min.	-

**VOC Nariadenie:**

EU hraničná hodnota pre tento produkt je 250 g/l (kategória B/b)  
Tento produkt obsahuje max. 4 g/l.

### Pokyny pre spracovanie

**Podmienky spracovania:**

Nad +10°C a do 80% relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbáť na dostatočné vetranie. Polyesterový tmel pri teplotách pod +10°C nevytvrdne.

**Postup pri nanášaní:**

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený mastnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky (reaktívny základ). MIPA P 51 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať. Nepoužívať viac ako 3% tužidla Härter P! Pri pridaní menšieho resp. väčšieho množstva tužidla môže dôjsť k tvorbe flákov vo vrchnom laku. Pred každým nanášaním ďalšej vrstvy celý povrch určený na lakovanie vyčistiť a odmastniť s MIPA Silikonentfernerom. Chybné miesta metalicky zbaviť hrdze a obrúsiť nasucho s P 80 / 150. Po vyschnutí prebrúsiť nasucho s P 150 / 240. Pred nanosením plniča obrúste celý povrch do matna so suchým brúsnym papierom P 240 / 360. Pre zaručenie optimálnej priľnavosti pri tmelení neželezných kovov (ako napr. hliník, pozinkované podklady) musí byť povrch predzákladovaný s MIPA EP-Primer-Surfacer. Pred prelakovaním izolovať s MIPA 1K, alebo 2K plničom. Pre zlepšenie antikorozynej ochrany, napr. pri reštaurácii veteránov, najskôr základujte s MIPA EP-Primer-Surfacer (pozrite si technický list pre MIPA EP-Primer-Surfacer). Tmel brúste iba nasucho.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhodobých skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

