

**POPIS:**

MIPA 2K HS Grundfiller F 54 je rýchlobrúsiteľný, plniaci 2K základovací plnič s antikoróznou ochranou a dobrou príľnavosťou pre opravy automobilov. Tiež ako plnič pre lokálne opravy bez prepadania a bez viditeľných okrajov.

**Výdatnosť:**

6-8 m<sup>2</sup>/l pri 50 mic. suchej hrúbky

<b>Odtieň</b>	tmavosivý		
<b>Zmiešavací pomer</b>	-		
<b>Tužidlo</b>	-		
<b>Riedenie</b>	5 - 10 % MIPA VE Wasser		
<b>Viskozita pri striekaní 20°C</b>	35-40 sek.4mm DIN		
<b>Spracovanie</b>	<b>Striekací tlak</b>	<b>Vel'kosť trysky</b>	<b>Počet nastriekaných vrstiev</b>
<b>HVLP</b>	2,5-3,0 bar vnútorný tlak trysky 0,7 bar	1,7-1,9 mm	2
<b>Vysoký tlak</b>	3-4 bar	1,4-1,6 mm	2
<b>Čas odvetrania</b>	5-8 min. medzi vrstvami (povrch musí byť matný)		
<b>Hrúbka vrstvy/suchá vrstva</b>	50-70 mic.		
<b>Čas zasychania</b>	<b>prestriekateľný</b>	<b>odolný voči prachu</b>	<b>pevný na dotyk</b>
<b>Teplota objektu 20°C</b>	1 hod.	25 min.	60 min.
<b>Teplota objektu 60°C</b>	30 min.	5 min.	20 min.
<b>IR sušenie</b>			8 min.
<b>Obsah VOC + kategória výrobku</b>	EU Hranica pre tento produkt 540g/l , kategória B/c. Tento produkt obsahuje maximálne 1 g/l VOC		

**Podmienky spracovania:**

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu. Aplikácia v priestore s dostatočným prísunom a odvodom vzduchu.

**Špeciálne upozornenia:**

Zasychacie časy sa skracujú stúpajúcim prietokom vzduchu a klesajúcou vzdušnou vlhkosťou. Pri sušení pomocou ofukovacej sušiacej pištole sa zasychací čas skrúti o ca. polovicu. Chránoť pred mrazom. Vyhnúť sa prisušeniu, striekaciu pištoľ počas spracovávania držať uzavretú a hlavné časti pištole po spracovaní ponoriť do vody. Pozinkované povrchy musia byť ošetrené amoniakovým roztokom (MIPA Zinkreiniger).

**Optimálne podmienky spracovania:**

Teplota vzduchu: 20-25 °C, objektová teplota > 15 °C, relatívna vlhkosť: 40-60 %, prietok vzduchu >0,3 m/s.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.