

MIPA P 97 Switch je plniaci a jemný tmel s integrovaným ukazovateľom spracovateľnosti. Pomocou zmeny farebného odtieňa je indikovaná fáza schnutia, ktorú je vizuálne možné sledovať kedykoľvek.

MIPA P 97 Switch je dostupný v dvoch farebných verziách:

1. P 97 Switch zelený, zmena farebného odtieňa počas schnutia zo zelenej na béžovú
2. P 97 Switch modrý, zmena farebného odtieňa počas schnutia zo svetlomodrej na svetlosivú

MIPA P 97 Switch má vynikajúcu príľnavosť na oceľ, pozink, hliník, laminát a drevo. Krátky zasychací čas, ľahká brúsiteľnosť a taktiež bezpórový povrch aj v hrubších vrstvách je silná stránka toho špičkového produktu.

Odtieň	zelený, svetlomodrý		
Zmiešavací pomer	100:2		
Tužidlo	MIPA Härter P biely		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	4-5 minút s tužidlom Härter P biely pri 20 °C		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestrikateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 15-20 min.		
Teplota objektu 60°C	Brúsiteľný po cca.5 min.		
(IR Sušenie)			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 6 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nad +10°C a max.vlhkosť vzduchu 80%.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). Tmel a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať. Nepoužívať viac ako 3% tužidla P ! Predávkovanie tužidla vedie k vytváraniu flákov na vrchnom laku. Poškodené miesta na čistých nelakovaných kovoch zbaviť hrdze a prebrúsiť nasucho s P 80/P 150. Po vysušení tmelu, tento prebrúsiť nasucho s P 150/P240. Pred nanášaním plniča prebrúsiť celú plochu nasucho s P 240/P 360 do matna. Pre optimálnu príľnavosť na hliníkových a pozinkovaných povrchoch predzákladovať s MIPA EP Primerom - Surfacerom. Pred nanášaním laku izolovať s MIPA 1K, alebo 2K plničom. MIPA EP Primer-Surfacer odporúčame tiež použiť pre zvýšenie antikorozynej odolnosti napr. pri oprave veteránov. Tmel brúsiť len nasucho.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.