

POPIS:

MIPA 2K HS bezfarebný lak CC14Tix je tixotropne nastavený VOC konformný akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom neprchavých zložiek pre lakovanie celých vozidiel a ich častí s vysokou stabilitou a vysokou odolnosťou voči vytváraní stekancov aj pri aplikácii vo vysokej vrstve. MIPA 2K HS CC 14 Tix ponúka brilantnú stabilitu lesku a optimálnu spracovateľnosť na vodouriediteľných i rozpúšťadlových bázových lakoch. Na základe špeciálnej receptúry zaručuje MIPA 2K HS Klarlack CC 14 Tix obecné bezproblémový priebeh lakovacieho procesu oproti štandardným HS bezfarebným lakom.

Vysoká stabilita produktu aj pri lakovacom procese vo vysokých teplotách. Minimalizuje sa tým riziko vzniku chýb pri lakovaní – tvorba „záclon“ pri vytvorení nadmerných hrúbok laku.

MIPA 2K HS CC 14 Tix ponúka vysokú odolnosť voči vzniku stekancov. Preto je lakovanie ležiacich plôch ako napr. strechy, predné kapoty apod. možné bez problémov aj pri vytvorení veľmi sýtych vrstiev. Táto výhoda samozrejme platí aj pri takomto lakovaní vo vysokých teplotách, kde by iné bezfarebné laky vytvárali stekance.

MIPA 2K HS CC 14 Tix je možné optimálne leštiť bezprostredne po urýchlennom sušení v peci. Má tiež veľmi vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemickému a mechanickému zaťaženiu. Po pridaní tužidla je pripravený na lakovanie.

Výdatnosť: 10-12 m²/ l.

Odtieň	bezfarebný			
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu			
Tužidlo	HS 25 alebo HS 35, pre lakovanie dielcov HS 10			
Riedenie	MIPA 2K verdünnung normal V 25, MIPA 2K Verdünnung kurz V 10,			
	MIPA 2K verdünnung V 10, V 25, lang V 40			
Viskozita pri striekaní 20°C	20 – 24 sek.4mm DIN			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet vrstiev:	Riedenie:
HVLP	2 – 2,2 bar	1,2 – 1,3 mm	1,5	0-5%
Vzduchové striekanie	2 – 2,5 bar	1,2 – 1,3 mm	1,5	0-5%
HVLP (vnútorný tlak trysky)	vnútorný tlak trysky 0,7 bar			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-60 mic.			
Čas odvetrania	1-3 min. medzi jednotlivými striekacími krokmi			
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk	schopný montáže
Teplota objektu 20°C	15-25 min.			
Teplota objektu 60°C	-			
IR sušenie stredné vlny	-			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória B/d. Tento produkt obsahuje maximálne 420 g/l VOC			

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu. Zabezpečiť dostatočný prietok vzduchu.

Upozornenie pri spracovaní:

Optimálna aplikácia: ½ tenká uzavretá vrstva, potom 1 plná vrstva.

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych obaloch minimálne 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.