

Účel použitia: MIPA Brillant Design sú číre tónovacie koncentráty špeciálne vyvinuté pre vysoko efektové lakovania na osobné vozidlá a motorky. Slúži na prifarbenie MIPA BC lakov a MIPA 2K bezfarebných lakov obsahujúce rozpúšťadlá.

Výdatnosť: -

Odtieň	BD 01 žltá, BD 03 červená, BD 05 modrá
Tužidlo	-
Doba spracovania	-
Riedenie	-
VOC Nariadenie	-
Skladovateľnosť	V dobre uzatvorených originálnych obaloch 2 roky.

Pokyny pre spracovanie

Podmienky spracovania: Nad +10°C a do 80% relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbáť na dostatočné vetranie.

Miešacie pomery: Prečítajte si technický list príslušného lakovacieho systému, s ktorým bude MIPA Brillant Design zmiešaný. Zmiešavací pomer s tužidlom sa pridaním MIPA Brillant Design nemení. Farebný odtieň závisí od hrúbky nanesej vrstvy.

Spracovanie: MIPA Brillant Design je roztok farebného materiálu, ktorý vždy musí byť spracovaný s lakovacím systémom. Viskozita rôznych kvalít bude pridaním MIPA Brillant Design rozdielne ovplyvnená. Preto musí byť viskozita pre každý systém individuálne nastavená s vhodným riedidlom na potrebnú striekaciu viskozitu.

Spracovanie ako básový lak:

Maximálne pridané množstvo MIPA Brillant Design do MIPA BC 000 bezfarebný: 20 váhových %

Zafarbenie básových lakov:

Max. pridané množstvo MIPA Brillant Design do MIPA BC: 20 váhových %

Zafarbenie bezfarebných lakov:

Max. pridané množstvo MIPA Brillant Design do MIPA 2K bezfarebných lakov: 15 váhových %

Pri bezfarebných lakoch je udaná vo všeobecnosti veľmi vysoká priehľadnosť.

Postup pri nanášaní: Pri zmiešaní MIPA Brillant Design s vyslovene neodporúčaným lakovacím systémom overte pred spracovaním kompatibilitu. Kompatibilné lakovacie systémy s MIPA Brillant Design sú: MIPA BC a MIPA 2K bezfarebné laky. Pri zafarbení bezfarebných lakov dbajte na to, že UV odolnosť číreho tónovania je relatívna a v závislosti od UV zaťaženia je potrebné rátať s predčasným odbúraním efektu. Preto by malo v prípade požiadavky zaručenia najvyššej možnej UV ochrany nasledovať dodatočné prelakovanie s bezfarebným lakom bez MIPA Brillant Design. MIPA Brillant Design pred použitím dôkladne pretrepať. Obaly ihneď po použití uzatvoriť.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzná a bez záruky.