Henecryl Aqua Natureffekt

Informácie o produkte

Popis :

Ekologický, vodou riediteľný bezfarebný lak pre aplikovanie na namáhanom nábytku a drevených plochách .Zanecháva jemný povrch na dotyk a vzhľadom voskovaného povrchu s prirodzenou farbou. Drevené povrchy lakované náterom HENECRYL Aqua Natureffekt vytvárajú dojem, že sú čerstvé opracované drevo s voskovitým mäkkým povrchom. Vyznačuje sa vynikajúcou opracovateľnosťou, tixotropnosťou a elegantným vykreslením povrchu.Spomaľuje prirodzenú zmenu farby dreva a vďaka svetlostálosti chráni pred zažltnutím alebo znmene farby pigmentových pastelových farieb (ochranný efekt a trvanie závisia od typu dreva). HENECRYL Aqua Natureffekt môže byť buď 1-zložkový, alebo 2-zložkový s použitím tužidla HENECAT Aqua Crosslinker E50. Tužiaca prísada vedie k povrchom odolným proti poškriabaniu s vyššou chemickou odolnosťou.

Použitie:

Pre všetky povrchové úpravy nábytku a dreveného interiéru. Vhodné pre povrchy, ktoré boli bielené peroxidom vodíka. V prípade príležitostného kontaktu s potravinami sa neočakávajú žiadne zdravotné komplikácie.

Technické údaje :

Viskozita	55-65s DIN 4mm
Odtieň	bezfarebný
Hustota	1,04g/cm^3 ± 0,02
Lesk	matný
pH	8,0 ± 0,2
Podmienky spracovania	Od 12 °C a max. 80% vlkosť vzduchu

Udaje nanášania:

príprava povrchu Predpokladom pre vysoko kvalitné povrchy je čistá drevná buničina. Odporúčané pre drevo s jemným pórovitým drevom 180, pre ihličnaté drevo alebo drevo s hrubým drevom, ako je dub a popol, obilie 150. Bei zu hrubé drevo zvyšuje riziko zdrsnenia vlákien.

	tryska	tlak
pištoľ	1,7-2,0mm	3-4 bar
Airless	0,23-0,28 mm	90-110 bar
Striekací tlak		1,5-2,0 bar
Natierateľný		
Zmiešavací pomer	100 : 1 HENECRYL Aqua Natureffekt : HENECAT Aqua Crosslinker E50	
Životnosť	Po viac ako 7 dňoch sa odporúča zmiešať s novým tovarom 1:1	
	základ	vrch
Výška vrstvy	90 – 100g / m^2	101 – 120g / m2
Brúsenie	240 – 320 zrnitosť	
Viskozita pri striekaní	Okamžite pripravený na použitie	
Riedenie	Okamžite pripravený na použitie , vodou	
Čas sušenia	brúsiteľný po 2-3 hodinách v závislosti od hrúbky vrstvy a teploty	
Tónovateľnosť	Maximálne 5% farebných priesvitných odtieňov Aqua Quick Color	
Obsah VOC + kategória výrobku	VOC Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / e): 130 g / l (2010) Tento výrobok obsahuje maximálne 100 g / l VOC	
Balenie	25L	

Poznámky :

Pred spracovaním dobre premiešajte. Chráňte pred mrazom. Nedotýkajte sa rozpúšťadiel. Po použití dôkladne vyčistite nádobu vodou z vodovodu. Pri používaní náterov na báze vody a rozpúšťadiel v jednom zariadení použite Aqua Umnetzer. Odporúča sa použitie sitka, aby sa umožnil odobrať akýkoľvek už vysušený zvyšok laku. Vždy uzavrite nádoby tesne a chráňte pred vzduchom.