

HENEPUR Diamantsiegel

Informácie o produkte

Popis :

Finálny, vrchný a svetlostabilný 2-zložkový lak. Vhodný pre aplikáciu pomocou valčeka, pištoľou, alebo nalievaním so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu („test s ocelovou vlnou“). Výsledný náter má protišmykové vlastnosti a pomocou vybraných UV-filtrov je podklad optimálne chránený pred zažltnutím. Špeciálne vhodný pre vrchné nátery podláh, schodov a pre lakovanie veľmi namáhaných plôch, ako aj povrchov, ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY BALENÍ : Odolnosť proti chemickým činidlám **ÖNORM A 1605-15**, požiadavka Trieda 1B1
 Chovanie v prípade oderu **ÖNORM A 1605-12** skúška 2, trieda požiadavky 2C (> 150U)
 Správanie pri poškrabaní **ÖNORM A 1605-12** skúška 4, trieda požiadaviek 4D (> 1,0 N)
 Minimálna požiadavka na drevené podlahy **ÖNORM C 2354** Stresová trieda C

Použitie:

Pre všetky podlahové a schodiskové plochy, schodiskové konštrukcie a plochy ktoré majú požiadavku na vysokú záťaž pochôdnosťou. Vhodné pre všetky povrchy ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

Technické údaje :

Basis	akrylátový polyol
Odtieň	bezfarebný
Hustota	0,95 g/cm3 pri 20°C pre odtieň bielej farby
Lesk	pololesklá = G20, lesklá = G50
viskozita plnenia	30 ± 5 DIN 4 mm pri 20 ° C

Udaje nanášania:

priprava povrchu : pre hrubé, štrukturované drevo 120-180 zrno, jemné póry 150-220 zrno

Teplota spracovania	teplota spracovania medzi +15 ° C až 25 ° C
Spôsob nanášania	striekanie (airless, airmix, cup cup), nalievanie, valček
Množstvo materiálu	120 – 150 g / m2, alebo v závislosti od požiadavky
Zmiešavací pomer	5 : 1 HENEPUR Diamantsiegel : HENECAT Pur 451
Životnosť	2 pracovné dni, ale na druhý deň je potrebné min. 1:1 zmiešať s čerstvým materiálom
Brúsenie	240 – 320 zrnitosť
Riedenie	Max 20 % riedidla HENEVISK Riedidlo 670 alebo 413
Čas sušenia	2-3 hod brúsiteľný a pretierateľný, vždy pred následným nanášaním ďalšej vrstvy prebrúsiť, sušenie cez noc je ideálne na zlepšenie plniacej sily každej vrstvy
Doba skladovania	Henepur Proficolor 156 týždňov pri uzavretom originálnom balení pri teplote +15° C - +25° C Henecat pur 451 104 týždňov pri uzavretom originálnom balení pri teplote +15° C - +25° C
Balenie	1L, 5L
Upozornenie	Pozor ! Citlivé na vlhkosť

Poznámky :

Vmiešajte dobre tužidlo. Spracovanie medzi 15-25 ° C. Pred použitím dobre premiešajte. Pred spracovaním nechajte zmes laku a tužidla reagovať 10-15 minút. Uvedené informácie sú testované pri izbovej teplote. Silné odchýlky od týchto údajov spôsobujú zmenené vlastnosti farby a môžu viesť k nesprávnemu lakovaniu. Exotické drevinu ako napríklad indické jablko môžu veľmi citlivo reagovať na povrchový efekt vo vzťahu k farbe dreva. Odporúčame preto neutralizovanie povrchu.

