

Henecryl Aqua Natureffekt

Informácie o produkte

Popis :

Ekologický, vodouriediteľný bezfarebný lak pre aplikovanie na nábytku, jeho namáhaných plochách a drevených aplikáciách. Zanecháva hebký povrch na dotyk a vzhľadom pripomínajúci navoskovaný povrch s prirodzenou farbou. Drevené povrchy lakované HENECRYL Aqua Natureffekt vytvárajú dojem, že sú čerstvé opracované a drevo nemá žiadnu povrchovú úpravu, ale majú na dotyk pocit hebkosti. Vyznačuje sa vynikajúcou opracovateľnosťou, tixotropnosťou a elegantným vykreslením povrchu. Spomaľuje prirodzenú zmenu farby dreva a vďaka svetlostálosti chráni pred zažltnutím alebo zmene odtieňa farieb (ochranný efekt a trvácnosť závisia od typu dreva). HENECRYL Aqua Natureffekt je použiteľný ako 1-zložkový, alebo s použitím sieťovadla HENECAT Aqua Crosslinker E50 sa jeho vlastnosti blížia štandardným dvojzložkovým lakom. Sieťovacia prísada vedie k vytvoreniu povrchu odolnému proti poškrabaniu a zvýšeniu chemickej odolnosti.

Použitie:

Pre povrchové úpravy nábytku a dreveného interiéru. Vhodné aj pre povrchy, ktoré boli bielené peroxidom vodíka. V prípade príležitostného kontaktu s potravinami sa neočakávajú žiadne zdravotné komplikácie.

Technické údaje :

Viskozita	55-65s DIN 4mm
Odtieň	bezfarebný
Hustota	1,04g/cm ³ ± 0,02
Lesk	matný
pH	8,0 ± 0,2
Podmienky spracovania	Od 12 °C a max. 80% vlkosť vzduchu

Údaje nanášania:

Predpokladom pre správny výsledok je povrch s čistou drevnou buničinou. Odporúčané pre drevo s jemným pórovitým povrchom zrno 180, pre ihličnaté drevo alebo drevo s hrubým povrchom 150 zrno. Nezabúdajte na zvýšenú možnosť, čím hrubšie drevo, tým sa zvyšuje riziko zdvíhu vlákien.

Výška vrstvy	základ	vrch
	90 – 100g / m ²	101 – 120g / m ²
	tryska	tlak
Pištoľ	1,7-2,0mm	3-4 bar
Airless	0,23-0,28 mm	90-110 bar
Striekač tlak		1,5-2,0 bar
Zmiešavací pomer	100 : 1 HENECRYL Aqua Natureffekt : HENECAT Aqua Crosslinker E50	
Životnosť	Po viac ako 7 dňoch sa odporúča zmiešať s novým tovarom 1:1	
Brúsenie	240 – 320 zrnitosť	
Viskozita pri striekaní	Okamžite pripravený na použitie	
Riedenie	Okamžite pripravený na použitie , vodou	
Čas sušenia	brúsiteľný po 2-3 hodinách v závislosti od hrúbky vrstvy a teploty	
Tónovateľnosť	Maximálne 5% farebných priesvitných odtieňov Aqua Quick Color	
Obsah VOC + kategória výrobku	VOC Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / e): 130 g / l (2010) Tento výrobok obsahuje maximálne 100 g / l VOC	
Balenie	25L	

Poznámky :

Pred spracovaním dobre premiešajte. Chránite pred mrazom. Nedotýkajte sa rozpúšťadiel. Po použití dôkladne vyčistite nádobu vodou z vodovodu. Pri používaní náterov na báze vody a rozpúšťadiel v jednom zariadení použite Aqua Umnetzer. Odporúča sa použitie sitka, aby sa umožnil odobrať akýkoľvek už vysušený zvyšok laku. Vždy uzavrite nádobu aby sa zabránilo prístupu vzduchu.