



Professional Coating Systems

MIPA A 40 1K-Acrylspachtel

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

Mipa A 40 1K-Acrylspachtel je jemný jednozložkový rýchloschnúci tmel na báze akrylátu určený na vyrovnanie malých nerovností, škrabancov a pórov na tmelených povrchoch, povrchoch so základným náterom alebo plničom ako aj na laminátoch alebo prebrúsených starých lakoch.

Vhodný len pre nanášanie v tenkých vrstvách. Prelakovateľný všetkými bežnými lakovacími systémami.

Odtieň	béžový		
Zmiešavací pomer			
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	Nanášať tenké vrstvy, ak je potrebné niekoľkokrát za sebou.		
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestrikateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C Teplota objektu 60°C (IR Sušenie)	Prestrikateľný po 20 - 30 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 356 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Spracovávať pri teplotách od +10 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%. Dbať na dostatočné vetranie.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený masntô. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nenanášať na holý plech. Po uschnutí prebrúsiť nasucho s brúsnyim papierom P 180 / 240 alebo namokro s P 240 / 400.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk