



Professional Coating Systems

MIPA 2K HS Klarlack CC 4

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

MIPA 2K HS bezfarebný lak CC 4 je VOC konformný Akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom neprchavých zložiek je lakovanie celých vozidiel a ich častí. Je vhodný na lakovanie osobných a tiež úžitkových vozidiel. Je brilantne stabilný a optimálne spracovateľný na rozpúšťadlových a vodouriediteľných bázických lakoch. MIPA 2K HS Klarlack CC4 je možné priamo po zrýchlenom sušení optimálne leštiť a necháva vysokú odolnosť proti všetkým vplyvom počasia, tiež voči chemickému a mechanickému zaťaženiu. Tiež je použiteľný ako ochranný lak pre Neónové odtiene.

Výdatnosť: 10-12 m²/ l.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu		
Tužidlo/riedidlo	pre lakovanie s požiadavkou na najvyššiu kvalitu s dosušovaním pri 60 °C MIPA 2K Härter HS 25 / MIPA 2K Verdünnung lang Pre racionálne lakovanie dielcov bez dosušovania MIPA 2K Härter HS 10 / MIPA 2K Verdünnung alebo 2K Verdünnung lang Malé opravy: MIPA 2K Härter HS 10 / MIPA 2K Reaktivzusatz		
Riedenie	MIPA 2K verdünnung, alebo 2K Verdünnung lang alebo 2K Reaktivzusatz pridať cca.10 - 15%		
Viskozita pri striekaní 20°C	20 - 22 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	2- 2,5bar	1,2-1,3 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
HVLP	2 -2,2 bar vnútorný tlak trysky 0,7 bar	1,2-1,3 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
Spracovateľnosť	2,5 h s MIPA 2K Härter HS 25, 1 h s MIPA 2K Härter HS 10		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-60 mic.		
Čas odvetrania	5-10 min. medzi jednotlivými striekacími krokmi		
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C		30 min.	12 hod.
Teplota objektu 60°C		5 min.	30 min.
IR sušenie			10-15 min.
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória d. Tento produkt obsahuje maximálne 420 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.

Pre optimálne vytvrdnutie laku odporúčame sušenie pri zvýšenej teplote. Pre lakovanie pri izbovej teplote odporúčame použitie tužidla MIPA 2K Härter HS 10. Pre zmatnenie laku prečítajte informácie o produkte "MIPA 2K HS Klarlack matt".

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych obaloch minimálne 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk