

HeneVital UV – Schutzöl

Popis :

Bezfarebný olej na drevo, na báze biologických drevených olejov a obnoviteľných surovín, vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri. Vďaka obsahu špeciálnych UV-absorbérov výrazne spomaľuje zošednutie dreva. Na základe vynikajúcej hĺbkovej impregnácie vytvára povrchy odpudzujúce vodu a odolné voči poveternostným vplyvom, pričom zostávajú zachované otvorené póry, priedušnosť a prirodzená regulácia vlhkosti dreva. Vysychanie a napučanie dreva je maximálne zredukované. Vďaka schopnosti vytesňovať vlhkosť, predchádza HeneVital UV-Schutzöl vzniku plesní a zmene farby dreva prirodzeným spôsobom. Neobsahuje olovo, kobalt, arómy a ani biocídne zložky. Oprava naolejovaných častí nie je náročná. Produkt zodpovedá ÖNORM EN 71-3 bezpečnosť detských hračiek.

Použitie:

Na impregnáciu, oživenie a ošetrovanie vonkajších drevených povrchov. Zvlášť vhodné pre terasy, záhradný nábytok, záhradné parkety, okenice, balkóny, ploty, obklady alebo paravany... Nezávadnosť pri náhodnom styku s potravinami. Vhodné pre povrchovú úpravu výrobkov z teaku. Používa sa aj na bielené podklady peroxidom. Možné prifarbenie s HeneVital Holzboden Ölbeize.

Technické údaje :

Odtieň	bezfarebný
Hustota	cca. 0,85 g/ml
Lesk	Hodvábne matný, v závislosti od hrúbky vrstvy
Dodávaná viskozita	15s DIN4mm pri teplote 20 ° C
Bod vzplanutia	62 ° C

Údaje nanášania:

Príprava : Podlahové plochy pripravíme zrnom 240-320, v závislosti od typu dreva, spôsobu nanášania a požadovaného efektu. V prípade (neznámych) starých povlakov s otvorenými pórmi vždy urobte skúšobný náter.

Aplikovanie	rozotrieme štetcom alebo mäkkým Scotchbritom (brúsne rúno), votrieme, vmasírujeme do dreva, prebytok odstránime znovu bavlnenou handrou
Spôsob nanášania	
ručné	80-100 g/m ² , teplota počas práce nesmie byť nižšia ako 5°C, zabrániť priamemu slnečnému žiareniu,
máčaním	zriedenú zmes použijeme na máčanie a prebytok utrieme bavlnenou handrou
Riedenie	max. 10% HeneVital Ölverdünnung, podľa potreby, napr. na tvrdé drevo
Čas sušenia	oxidačné sušenie, cca po 8-12 hodinách pri izbovej teplote, je možné aplikovať druhú vrstvu
	vysušený povrch je možné vyleštiť vhodnými nástrojmi
Finálna vrstva	pri prvom nátere a na dosiahnutie vyššej ochrany proti UV žiareniu je potrebné aplikovať 2 nátery pre veľmi suché alebo pórovité drevo 3 nátery, pri renovácii je postačujúce jedna vrstva náteru. Plochy je potom potrebné čistiť (napr. s HeneVital Holzentgrauer) a opätovne ošetriť s HeneVital UV Schutzöl.
	po správnom aplikovaní a ideálnych poveternostných podmienkach, opakovať náter každé 2-3 roky. V prípade rekonštrukcie je postačujúci jeden náter. Plochy silno zaťažované poveternostnými vplyvmi, alebo vodorovné plochy, z ktorých nemôže odtekať voda, je potrebné obnovovať podstatne častejšie.
Ošetrovanie	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
VOC	EU hraničná hodnota pre daný výrobok (kategória A/f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 555 g/l VOC
Balenie	1L, 5L a 25L
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota	Do 30 ° C

Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Eventuálne viditeľnú kožu opatrne pred miešaním odstráňte. Podľa nasiakavosti je potrebné prebytok zotrieť najlepšie bavlnenou handričkou. Pri nanášaní štruktúrovaného dreva (napr. Terasových dosiek) to závisí od predbežného spracovania a zotieranie z podkladu nemusí byť potrebné, v takýchto prípadoch sa odporúča zriediť ochranný olej HeneVital UV s 20% riedidlom HeneVital Oil.

Oznámenie o bezpečnosti samovznietenia: Nepoužívajte postrekovače, kde sa spracovávajú laky alebo farby obsahujúce nitrocelulózu (podľa VBG 23 § 18 profesijné združenie). Obaly alebo handry namočené v oleji sa zohrejú po použití, a preto ich nechajte vyschnúť na vzduchu a dajte na likvidáciu.

V opačnom prípade môže nahromadenie tepla viesť k samovznieteniu. Pri práci alebo čistení sa nedotýkajte horľavých materiálov, ako je čistiaci papier alebo handry. Vyhnite sa prachu pri brúsení dreva atď. Vždy dobre nádoby uzavrite a obsah chráňte pred prístupom vzduchu. Povrchy natreté ochranným olejom HeneVital sú suché a pochôdzne po krátkom čase, úplná chemická a mechanická odolnosť bude dosiahnutá až po niekoľkých dňoch (20°C/65% relatívna vlhkosť).

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzné a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezaviazujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.