MIPA BC 2-Schicht-Basislack

Informácie o produkte

POPIS:
Dvojvrstvý bázický lak pre priemyselné lakovanie celkov a dielcov a dielcov, ktoré vyžadujú špeciálne farebné efekty. Lak je určený na na vytváranie špeciálnych metalických, perleťových, xirallic a iných odtieňov. Prelakovaním s MIPA 2K -HS Klarlackmi vytvára vysokolesklú povrchovú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom. Je určený len pre lakovanie objektov v zmysle vyhlášky č. 127/2011 Z. z. (veterány, výroba sprejov).

Výdatnosť:
7-8 m^2/l

Odtieň	MIPA COLOR SYSTEM			
Zmiešavací pomer	2 : 1 s Mipa BC- Verdunnung			
Tužidlo				
Riedenie	Mipa BC- Verdunnung			
Viskozita pri striekaní 20°C	16 – 18 s 4mm DIN			
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie	2-4 bar	1,2-1,4 mm	2-(3)	
HVLP	2,0-3,0 bar vnútorný tlak trysky 0,7 bar	1,2-1,3 mm	2-(3)	
Doba spracovania	-			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	15-25 mic.			
Čas odvetrania	2-5 min. medzi vrstvami,			
Čas zasychania	**prestriekateľný**	**odolný voči prachu**	**pevný na dotyk**	**schopný montáže**
Teplota objektu 20°C	prelakovateľný po 10 – 20 minútach s MIPA 2K bezfarebnými lakmi			

Podmienky spracovania:
Od 10°C a pri relatívnej vlhkosti max.75%.
Nie je vhodný na priamu aplikáciu na staré termoplastické laky.

Pokyny:
Pre zvýšenie trvanlivosti alebo pre použitie bez bezfarebného laku môže byť MIPA BC zmiešané 10:1 s MIPA 2K Härterom. Zmes potom nariediť 2:1 s MIPA BC Verdünnung.
Prvú vrstvu nanášať veľmi tenkú -nie mokrú. Krytie sa dosiahne pri druhej vrstve. (rovnomerná, tenká). Pre rovnomerné uloženie hliníkových pigmentov slúži tretia tenká vrstva (preprášenie). Pri redukovaní striekacieho tlaku a zväčšení vzdialenosti pištole od objektu preprášiť. Týmto spôsobom bude dosiahnutý odtieň farebnej vzorky. Odtieň preskúšať na skúšobnej karte!
MIPA BC Lak pred spracovaním dokonale rozmiešať. V prípade potreby zvýšenia viskozity môže byť použitý namiesto MIPA Verdünnung BC aditív – MIPA BC Additiv VDG HV.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk