MIPA 1K Kunstoffprimer

Informácie o produkte

POPIS:

1K- priľnavý základ pre väčšinu plastických hmôt používaných na autách:
ABS, EMT, EP-laminát, HP-Alloy, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR tvrdý, PUR mäkký, PVC.

Výdatnosť: 8-10 m^2/l

Odtieň	transparentno - strieborný			
Zmiešavací pomer				
Tužidlo				
Riedenie				
Viskozita pri striekaní 20°C	12-15 s 4 mm DIN			
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie	1,6-2 bar	1,2 – 1,3 mm	1	
Airless/Airmix				
Doba spracovania				
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	3-5 mic. **Nenanášať hrubšie vrstvy !**			
Čas odvetrania	cca.10 min.			
Čas zasychania	***prelakovateľný***	***odolný voči prachu***	***pevný na dotyk***	***schopný montáže***
Teplota objektu 20°C	10 min.			
Teplota objektu 60°C				

Upozornenia:
Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu.

Pri lakovaní plastov:
Pred lakovaním temperovať lakované dielce 60 min. pri 60 °C. Dôkladne odmastniť plochu s MIPA Kunstoffreinigerom, alebo s MIPA Silikonentfernerom. Dôkladne brúsiť s MP Softpad Super Fine pod MIPA Kunstoffreinigerom, alebo MIPA Silikonentfernerom. Po takomto obrúsení ešte dodatočne umyť MIPA Kunstoffreinigerom, alebo MIPA Silikonentfernerom. Použitie MIPA Kunstoffreinigeru má tiež antistatické účinky. Dielce nechať dôkladne vysušiť. **Upozornenie:** Separátory, ktoré sa častokrát obsahujú plastoch musia byť odstránené bezozbytku. Na záver predprípravy odporúčame ešte skúšku vodou. Pokiaľ povrch pri namočení vodou vytvára kvapky, povrch sa nezmáča, je potrebné proces brúsenia a odmastňovania opakovať. Na základe veľmi veľkej rôznorodosti druhov a typov plastov od rôznych výrobcov odporúčame tento postup a vykonať skúšku priľnavosti.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk