MIPA Rapidprimer

Informácie o produkte

POPIS:
Mipa Rapidprimer je jednokomponentný priľnavostný s aktívnou antikoróznou ochranou pre automobilové účely. Je vhodný pre oceľ, zinok aj hliník, taktiež pre bežné prelakovateľné autoplasty.(v prípade odporúčame preveriť prelakovateľnosť). Nanášať len na dobre odmastnené podklady. Zinok a hliník prebrúsiť. Nie na termoplastické podklady. Neprelakovávať s polyesterovým striekacím tmelom. Prelakovateľný s rozpúšťadlovými, vodouriediteľnými 2K aj 1K lakmi.

Výdatnosť: 6-8m^2/l

Odtieň	červenohnedý, RAL 9002			
Zmiešavací pomer				
Tužidlo				
Riedenie	Mipa Verdunnung UN, 2K - Verdunnung, pridať 50%			
Viskozita pri striekaní 20°C	18-22 sek.4mm DIN			
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie	3-4 bar	1,3-1,5 mm	1-2	
AIRLESS				
Doba spracovania				
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	10-15 mic.			
Čas odvetrania	10 min.			
Čas zasychania	***prestriekateľný***	***odolný voči prachu***	***pevný na dotyk***	***schopný montáže***
Teplota objektu 20°C				
2:1 s MIPA Verdunnung UN	40-50 min.	30-45min	30-45min	
2:1 s MIPA 2K-Verdunnung	60-80 min.	50-70 min.	50-70 min.	
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 780g/l , kategória b/c. Tento produkt obsahuje maximálne 680 g/l VOC			

Upozornenia:
Nad +10°C a max.80% relatívnej vlhkosti.

Zvariteľnosť bola skúšaná podľa DVS 0501 a posudkom č.275/670/99/925 Výskumného ústavu Zváračského v Halle potvrdená.
Skladovateľnosť: v uzatvorených originálnych nádobách min. 2 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk