



Professional Coating Systems

MIPA WBC Beisprietzlack

prístrekový lak pre MIPA WBC

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

MIPA WBC Beisprietzlack je systémový komponent pre miešací systém MIPA WBC pre podporu nenáchylnosti zaprášenia WBC Basislakov pri prístrekoch. MIPA WBC Beisprietzlack môže byť pri potrebe opravy aj prelakovaný pri potrebe opravy (plničom). Špeciálne v oblasti strieborných farieb je dôležitá možnosť egalizácie malých dierok, škrabancov po brúsení apod. Po vysušení je absolútne transparentný a zaručuje homogénny prechod. Špeciálne v oblasti strieborných farieb umožňuje použitie WBC Beisprietzlacku lepšie posúdenie opravy odtieňa (Flop)

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	neriediť, pripravený na striekanie		
Riedenie	-		
Viskozita pri striekaní 20°C	15 - 16 s 4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
HVLP	2,0 bar	1,2 mm-1,3 mm	1
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	ca. 5 mic.		
Čas odvetrania	ca. 5 Min. alebo 1 Min. s ofukovacou dýzou		
Čas zasychania			
Teplota objektu 20°C			
Teplota objektu 60°C			
s infračerveným sušením			
s ofukovaním			
Obsah VOC + kategória výrobku			

Podmienky spracovania:

Od 10°C a pri relatívnej vlhkosti max.75%. Potrebné dostatočné odvetranie.

Zvláštne pokyny:

Čas zasychania sa urýchli so stúpajúcim prúdením vzduchu a klesajúcou rel. vzduchu.

Pri sušení s ofukovacou dýzou sa urýchli čas sušenie na cca. 50%. Neskladovať pri teplotách pod 0°C.

Optimálne podmienky pre spracovanie:

Teplota vzduchu: 20-25°C, Teplota objektu: viac ako 15°C, relatívna vlhkosť 40 - 60°C,

Prúdenie vzduchu: viac ako 0,4 m/s

Vlastnosti pri spracovaní:

Hraničnú oblasť - oblasť prístreku - nastriekať s jednou mokrou uzavretou vrstvou. Po vysušení (s alebo bez ofukovania) môže byť opravované miesto prekryť požadovaným lakom a ako obvykle s redukovaným tlakom (1 - 1,2 bar) vykonať prístrek). Pred nanášaním bezfarebného laku môžeme povrch utrieť protiprachovou utierkou a odstrániť tak prebytočný rozprach po prístreku.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.