MIPA 2K-PUR Autolack OC HS Quality

Informácie o produkte

POPIS:
Mipa 2K PUR-Autolack OC HS kvality je autolak odolný voči poveternostným vplyvom a voči zožltnutiu v kvalite HS . Je vhodný ako kompletný alebo čiastočný náter na automobiloch a na úžitkových dopravných prostriedkoch s obzvlášť vysokou krycou schopnosťou a výdatnosťou. Všetky bázy OC obsahujú bezolovnaté pigmenty a spĺňajú normy VOC v Európe a USA. (VOC menšie ako 420g/l)

Odtieň	Mipa Mix systém			
Zmiešavací pomer	2:1 (objemových)			
Tužidlo	Mipa 2K-Härter HS 25, HS 35, HS 10 (len pre lakovanie dielcov)			
Riedenie	0-5% Mipa 2K-Verdunnung			
Viskozita pri striekaní 20°C	20-22 sek.4mm DIN			
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie	2,5-3,0 (vnút. Tlak v dýze 0,7 bar)	1,3-1,4 mm	1-2	
Airless/Airmix	3-5 bar	1,3-1,5 mm	1-2	
Doba spracovania	1-6 hod.podľa použitého tužidla			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	cca.50-60 mic.			
Čas odvetrania	10-15 min. pred sušiacim boxom			
Čas zasychania	**prestriekateľný**	**odolný voči prachu**	**pevný na dotyk**	**schopný montáže**
Teplota objektu 20°C		45-55 min.	5-6 hod.	12-24 hod.
Teplota objektu 60°C		10-15 min.	25-30 min.	po vychladnutí
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória d. Tento produkt obsahuje maximálne 417 g/l VOC			

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.
Aby sa zabránilo príliš veľkým hrúbkam vrstiev (veľmi vysoký podiel pevných častíc, keďže je to HS kvalita), musí sa bezpodmienečne dodržať odporúčaný počet striekaní.
Odtieň stále preskúšať po pridaní tužidla!
Pridanie AC, TC, PUR, NC binderu ovplyvňuje výsledný odtieň.
Pri niektorých odtieňoch môže byť obmedzená schopnosť leštenia. (podmienené systémom)
OC lak je možné zmatniť s prísadou MIPA Multimat. Zmiešavacie pomery dodržať podľa technického listu MIPA multimat

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk