

POPIS:

MIPA 2K HS Grundfiller F 54 je rýchlobrúsiteľný, plniaci 2K základovací plnič s antikoróznou ochranou a dobrou príľnavosťou pre opravy automobilov. Tiež ako plnič pre lokálne opravy bez prepadania a bez viditeľných okrajov.

Výdatnosť:

5-6m²/l pri 50 mic. suchej hrúbky

Odtieň	sivý		
Zmiešavací pomer	4:1 podľa objemu		
Tužidlo	podľa veľkosti objektu - MIPA 2K Härter H 5 alebo H 10		
Riedenie	5 - 10 % MIPA 2K Verdünnung		
Viskozita pri striekaní 20°C	30-55 sek.4mm DIN 53211		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
HVLP			
Vzduchové striekanie	2-2,5 bar	1,5-1,9 mm	1-3
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	1-2 hod.		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	60-180 mic.		
	b/ 150-200 mic. ako brúsny plnič		
	c/ 25-30 mic. ako sprostredkovateľ príľnavosti		
Čas odvetrania	15 min.		
Čas zasychania			
Teplota objektu 20°C	po ca. 3-5 h		
Teplota objektu 60°C	po ca. 30-40 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 540g/l , kategória B/c. Tento produkt obsahuje maximálne 540 g/l VOC		

Brúsiteľný s brúsnym papierom P 400 (nasucho) alebo P 600 (namokro) pri jednovrstvovom lakovaní, pri dvojvrstvovom lakovaní (s bezfarebným lakom) bude brúsenie s P 500 (nasucho) alebo P 800 (namokro).

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.

Skladovanie: v uzatvorených originálnych nádobách pri izbovej teplote minimálne 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

Tel.: 052 /7728876

0918/591622

Fax.: 052/7893072

E-mail:mipa@autolack.sk