

POPIS:

MIPA 2K HS bezfarebný lak CS 44 je nanotechnologický lak, ktorý je odolný voči škrabancom a je ľahko umývateľný. Kvôli jeho mimoriadnej odolnosti voči mikroškrabancom (napr. kľuky na umývárkach áut) a chemikáliám je MIPA 2K HS Klarlack CS 44 obzvlášť vhodný pre lakovanie dielcov alebo celých vozidiel, motoriek apod. Kde je požadovaná najvyššia kvalita a odolnosť lakovaného povrchu. Tiež je vhodný pre lakovanie dielcov ako interiérové dielce, nádrže na motorky, apod.

MIPA 2K HS bezfarebný lak CS 44 je vhodný pre prelakovanie rozpúšťadlových alebo vodouriediteľných bázických lakov.

Výdatnosť: 10-12 m²/ l.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu		
Tužidlo	HS 25 alebo HS 35, pre lakovanie dielcov HS 10		
Riedenie	MIPA 2K verdünnung pridať cca.0 - 5%		
Viskozita pri striekaní 20°C	19 - 22 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	3-5 bar	1,3 - 1,5 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
HVLP	2,5-3,0 bar vnútorný tlak trysky 0,7 bar	1,3 -1,4 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
Doba spracovania	2,5 h s MIPA 2K Härter HS 25, 1 h s MIPA 2K Härter HS 10		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-60 mic.		
Čas odvetrania	5-10 min. medzi jednotlivými striekaniami		
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	30 min.	12 hod.	24 hod.
Teplota objektu 60°C	5 min.	30 min.	2 hod.
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória d. Tento produkt obsahuje maximálne 420 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych obaloch minimálne 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

Tel.: 052 /7728876

0918/591622

Fax.: 052/7893072

E-mail:mipa@autolack.sk