

POPIS:

MIPA PU 950-25 je špeciálne tužidlo pre aplikáciu MIPA 2K PU lakov na sklenených povrchoch. Optimálna príľnavosť bude dosiahnutá, pokiaľ sa ako príľnavostný základ použije MIPA 1K Glasprimer.

Odtieň	bezfarebný, priesačný		
Zmiešavací pomer	pozri upozornenia		
Skladovateľnosť	V uzatvorených originálnych nádobách najmenej 12 mesiacov		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C	Pozri základný produkt		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
HVLP			
Spracovateľnosť	Pozri základný produkt		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	schopný montáže		
Teplota objektu 60°C			

Upozornenia:

MIPA PU 950-25 reaguje na vlhkosť, preto nádobu čo najrýchlejšie po odobratí potrebného množstva opäť uzatvoriť.

MIPA PU 950-25 môže byť použité v nasledujúcom MIPA-Systéme:

MIPA PU 240-90, PU 240-50, PU 240-10, PU 240-05

Zmiešavací pomer podľa hmotnosti: 3:1 (lak:tužidlo), podľa objemu: 2:1 (lak:tužidlo)

MIPA PU 230-90, PU 230-30, PU 230-10

Zmiešavací pomer podľa hmotnosti: 10:1 (lak:tužidlo)

MIPA PU 200-90, PU 200-50,

Zmiešavací pomer podľa hmotnosti: 5:1 (lak:tužidlo)

MIPA PUR HS

Zmiešavací pomer podľa objemu: 2:1 (lak:tužidlo)

MIPA OC

Zmiešavací pomer podľa objemu: 2:1 (lak:tužidlo)

MIPA HS bezfarebné laky

Zmiešavací pomer podľa objemu: 2:1,5 (lak:tužidlo)

MIPA HS matné bezfarebné laky: 2K Klarlack matt, 2K HS Klarlack matt

Zmiešavací pomer podľa objemu: 2:1 (lak:tužidlo)

Pred lakovaním musí byť lakovaná strana bezpodmienečne jednoznačne stanovená (napr. vhodným meracím prístrojom na rozpoznávanie cínovanej strany pri plavenom skle), pretože lakovanie na cínovanú stranu nie je možné.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.