MIPA Rostversiegelung

Informácie o produkte

POPIS:
Mipa rostversiegelung premieňa vlhkosť nachádzajúcu sa v hrdzavých vrstvách na oxid uhličitý a tak odoberá hrdzi podklad. Podklad sa spevní a fixuje sa voči hrdzi. Uvoľnená hrdza sa musí iba hrubo očistiť.
Mipa Rostversiegelung dobre preniká aj do hrubých vrstiev. Zabraňuje aj korózii zinku. Už krátko po nanesení sa hrdzavé vrstvy zafixujú a môžu sa prelakovať s 1K alebo 2K základmi. Zastavuje tiež koróziu zinku.
Podklad bude pomocou špeciálneho polyuretánu spevnený a zapečatený.

Výdatnosť:
15-20 m^2/l, podľa savosti podkladu

Odtieň	bezfarebný			
Zmiešavací pomer				
Tužidlo				
Riedenie	spracovávať neriedené, pri nanášaní štetcom silno vtrieť do podkladu.			
Viskozita pri striekaní 20°C	12 sek.4mm DIN			
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie	3-4 bar	1,2-1,4 mm	1-2	
Bezvzduchové striekanie(Airless)				
Doba spracovania				
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva				
Čas odvetrania				
Čas zasychania	**prestriekateľný**	**odolný voči prachu**	**pevný na dotyk**	**schopný montáže**
Teplota objektu 20°C	30-60 min.	10-15 min.		
Teplota objektu 60°C				
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 756 g/l VOC			

Pokyny:
Podmienky spracovania: Od +15 °C a pri max.relatívnej vlhkosti 75 %.
Po vysušení má ošetrená plocha hodvábne matný až lesklý efekt. V prípade potreby striekať dvakrát.

Mipa Rostversiegelung naniesť v max. možnej vrstve na podklad. Pred nanášaním odstrániť uvoľnenú hrdzu, olej, tuk, nečistoty ako aj podkorodované vrstvy farby. Nie je potrebné ďalšie brúsenie, alebo pieskovanie.
Mipa Rostversiegelung reaguje s vlhkosťou. Nádobu ihneď po použití uzatvoriť.

Častice hrdze, špiny a predovšetkým vlhkosti sa môžu prostredníctvom štetca dostať do dózy a s MIPA Rostversiegelungom reagovať. Tým môže dôjsť k znehodnoteniu obsahu dózy. Preto je dôležité udržiavať okraj nádoby v čistote a dózu vždy dobre uzavrieť. Je tiež vhodné podľa potreby odliať menšie množstvá z nádoby a tie spracovať. Pri spracovávaní používajte rukavice. Produkt môže spôsobiť ľahké sfarbenie po kontakte s pokožkou. Pokožku umyť s mydlom, alebo umývacou pastou.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk