

POPIS:

Špeciálny bázoý lak pre vytváranie opticky chrómového zrkadlového efektu. Určený pre lakovanie kolies a iných doplnkov. Po prelakovaní s MIPA 2K bezfarebnými lakmi je odolný voči UV a poveternostným vplyvom.

Výdatnosť:

-

Odtieň	efekt podobný lesklému, „zrkadlovému“ chrómu		
Zmiešavací pomer	pripravený pre striekanie, v prípade potreby pridať MIPA BC Verdünnung.		
Tužidlo			
Riedenie	Mipa BC Verdunnung,		
Viskozita pri striekaní 20°C	18-20 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Vel'kosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	2-2,5 bar	0,8-1,0 mm	-
HVLP	2-2,2 bar	0,8-1,0 mm	-
Spracovateľnosť	-		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	ca. 3 mic.		
Čas odvetrania	2-5 min. medzi vrstvami		
Čas zasychania	prelakovateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	45-60 min.		schopný montáže
Teplota objektu 60°C	30 min.		
Obsah VOC + kategória výroby	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória e. Tento produkt obsahuje maximálne 699 g/l VOC		

Skladovateľnosť:

V uzatvorených originálnych nádobách najmenej 3 roky.

Podmienky spracovania:

Nad + 10 °C a max. 80 % relatívnej vzdušnej vlhkosti. Pri lakovaní zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu. Nelakovať na termoplastické podklady.

Predlakovanie:

Predlakovať s MIPA 2K lesklým vrchným lakom. (napr. OC T95, OC Superblack, PUR HS T 95, PUR T 95). Čierny lak nechať schnúť najmenej 8h pri 20 °C, alebo 30 min. pri 60 °C. Podklad prelakovať max. do 4 dní.

Podklad pred nanášaním MIPA Vicrom „mirror glaze“ sa nesmie prebrúsiť. Miesta s prípadným poškodením preleštiť na absolútne bezchybný povrch.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

- Nanášanie efektivej vrstvy:** Pri aplikácii MIPA Vicrom „mirror glaze“ sa musí bezpodmienečne dávať pozor na veľmi tenké, rovnomerné vrstvy, v ktorých sa musí produkt nanášať. Odporúčame pri lakovaní tohto efektu lakovať s väčšej vzdialenosti. Nesmie vytvárať mokrá vrstvu. Je potrebné radšej viackrát opatrne povrch preprášiť, a tým doceliť požadovaného, čo najlepšieho efektu. Tu platí: Čím bude čierne predlakovanie viac presvitať, tým bude silnejší zrkadlový efekt.
- Bezfarebný lak:** MIPA Vicrom „mirror glaze“ po 45-60 min. schnutia pri izbovej teplote (alebo 30 min. pri 60 °C) prelakovať MIPA 2K rozpúšťadlovým lakom. Prvú vrstvu laku naniesť veľmi tenkú, aby sa efekt nerozpustil v laku a tým sa by sa viditeľne zhoršil zrkadlový efekt. Po odvetraní 10-20 min. môže byť nanášaná 2., plná, rozlievajúca sa vrstva laku.
- Tip:** Aby sme sa vyhli prípadnému rozpúšťaniu MIPA Vicrom „mirror glaze“ a tým aj zhoršeniu vizuálneho efektu, odporúčame pred nanášaním bezfarebného laku naniesť jednu tenkú vrstvu MIPA Beisprietzlack. Po odvetraní cca. 5 minút je povrch pripravený na nanášanie bezfarebného laku.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.