

POPIS:

MIPA 2K Express Filler FX 3 je vysokohodnotný 2K plnič pre rýchle a racionálne reparatívne lakovanie (expres technológia). Po schnutí 10-15 min./60°C alebo 5-10 min. IR sušením a po vychladnutí môžu byť lakované dielce brúsené. Pripravený pre spracovanie je po pridaní tužidla MIPA 2K Härter HX 10 alebo HS 10. Má vynikajúcu príľnavosť na čistých kovoch, veľmi vhodný pre malé opravy.

Odtieň	sivý		
Zmiešavací pomer	4:1 podľa objemu		
Tužidlo	MIPA 2K HS Härter HX 10, HS 10		
Riedenie	pripravený pre aplikáciu po pridaní tužidla, pre veľmi hladké povrchy sa môže pridať do 10 % MIPA 2K Verdünnung.		
Viskozita pri striekaní 20°C	20-30 s 4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	1,5-2 bar	1,4-1,6 mm	1-2
Doba spracovania	45 min. pri 20 °C		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-100 mic.		
Čas odvetrania	2-5 min. medzi striekanými vrstvami		
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	5-10 min.	25-30 min.	ca. 1 h
Teplota objektu 60°C	2-5 min.	10 min.	10-15 min.
IR sušič	2-5 min.	10 min.	5-10 min.
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 540g/l , kategória d. Tento produkt obsahuje maximálne 520 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Od 10°C a pri relatívnej vlhkosti max.75%.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.