

POPIS:

2K akrylový MS bezfarebný lak s UV ochranou, na báze vysokohodnotného akrylátu. Univerzálne použiteľný Pre dvojvrstvové lakovanie. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, zažltnutiu, dlhotrvajúci lesk a dobré plnenie.

Je určený len pre lakovanie objektov v zmysle vyhlášky č. 127/2011 Z. z. (veterány, výroba sprejov).

Výdatnosť:

6-8m²/l

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu		
Tužidlo	Mipa 2K-Härter MS 10, MS 25, prípadne MS 40		
Riedenie	MIPA 2K Verdünnung, pridať ca. 10 %		
Viskozita pri striekaní 20°C	18-20 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	4-5 bar	1,4 mm	2
Airless/Airmix			
Doba spracovania	4-6 hod.		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	40-50 mic.		
Čas odvetrania	5-10 min. medzi jednotlivými vrstvami		
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	30 min.	12 hod.	24 hod.
Teplota objektu 60°C	5 min.	30 min.	2 hod.

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.

Skladovanie: V uzavretých originálnych nádobách 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.