Technický list

Henepur Sun Blocker Rapid

Popis:

2-zložkový bezfarebný PUR lak s výbornou rozlievateľnosťou, brúsiteľnosťou, rýchlym zasychaním ako aj zvýšenou odolnosťou proti škrabancom a oteru. Skvelé vlastnosti boli dosiahnuté použitím materiálov na báze nanotechnológií. Charakteristické pri tento lakovací systém je optimálna ochrana proti zažltnutiu podkladov vďaka použitiu zvoleného UV-filtra. HENEPUR SunBlocker Rapid je vhodný pre všetky lakovania silno namáhaných plôch na nábytkoch a vybavenia v interiéri vďaka najvyššej odolnosti voči poškriabaniu a oteru.

Technické vlastnosti laku:

Atesty	
Ustanovenie o správaní látky pri požiari	
ÖNORM A 3800 časť 1	Nehorľavý, nekvapkajúci – Tr 1 slabá produkcia dymu – Q 1
INTERNÉ SKÚŠKY	
Odolnosť voči chemikáliám	
ÖNORM A 1605-12	Požadovaná trieda 1B1
Správanie pri odieraní	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12-skúška 2	Požadovaná trieda 2D (≥50 U)
Správanie pri poškrabaní	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12-skúška 4	Požadovaná trieda 4D (≥1,0 N)
Lakovanie detských hračiek	
Zodpovedá ÖNORM EN 71-3	Bezpečnosť pre detské hračky-časť 3: migrácia určitých prvkov
Zodpovedá ÖNORM S 1555	Odolný voči potu a slinám

Použitie:

Pre všetky silne zaťažované povrchy nábytkov v interiéri vrátane povrchov v kuchynských a nemocničných priestoroch: oblasti spracovania II až po VIII podľa ÖNORM A1610-12. Špeciálne vyvinutý ako vrchný lak na lakovanie bielych povrchov a tiež povrchov bielených peroxidom vodíka. Vhodné na lakovanie detských hračiek a drevených predmetov, ktoré občas prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Technické údaje:

Pojivo	Akrylát
Odtieň	Bezfarebný
Hustota	0,90-0,96 g/cm³ pri 20°C
Lesk	Hodvábny lesk, hodvábny mat, tupý mat
Dodávaná viskozita	cca. 35 sek. DIN miska 4 mm pri 20°C

Údaje nanášania:

Príprava podkladu	Podklad musí byť vyčistený od mastnôt, prachu, silikónov, voskov atď. a suchý. **Brúsenie dreva:** Drevá s hrubými pórmi: zrno 120-180, jemné pory: zrno 150-220, medzibrúsenie: zrno 240-320.			
Teplota spracovania	Teplota spracovania medzi +15°C až 25°C			
Spôsob nanášania		*Airless*	*Airmix*	*Vzduchové striekanie*
	Tryska (mm):	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8-2,0
	Striekací tlak (bar):	100-150	60-100	---
	Tlak vzduchu (bar):	---	1,0-1,5	2,5-3,5

Tel.:+421/527728876
Mob.:+421/905960012
obchod@henelit-farby.sk

MIPA Autolack, s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 Poprad
www.henelit-farby.sk

Hrúbka vrstvy	100-130 g/m^2, v závislosti od požiadavky
Zmiešavací pomer	10:1(podľa objemu i hmotnosti) HENEPUR Sun Blocker Accent : HENECAT PUR 451
	cca. 36 hodín pri 20°C, ale pri použití na ďalší deň zmiešať s čerstvo natuženým materiálom 1:1. Ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.
Riedenie	HENEVISK riedidlo 413, HENEVISK riedidlo 670
Čas sušenia	Po cca. 1-2 h prebrúsiteľný a prelakovateľný. Pred každým ďalším náterom musí byť vykonané medzibrúsenie. Sušenie počas noci zvyšuje plniacu schopnosť následujúceho lakovania.
Čistenie nástrojov	HENEVISK riedidlo 413, HENEVISK riedidlo 670
Skladovateľnosť	Lak: 3 roky v uzatvorených originálnych baleniach pri teplotách medzi +15 až 25°C. Tužidlo: 2 roky v uzatvorených originálnych baleniach pri teplotách medzi +15 až 25°C.
Upozornenie	**Pozor ! Citlivé na vlhkosť.** Balenia dobre uzatvoriť a rýchlo spotrebovať.

Poznámky:

Pred spracovaním dobre zamiešať. Vmiešajte dobre tužidlo. Pred spracovaním nechajte zmes laku a tužidla reagovať 10-15 minút. Spracovanie medzi 15°C a 25°C. Staré kompozície tužidla majú horšie mechanické a chemické vlastnosti! Pri bielených podkladoch vždy dodržujte čas sušenia / reakčný čas bielidla! Nevhodné pre lakovanie skla! Uvedené informácie sa týkajú izbovej teploty (ca.20°C). Silné odchýlky od týchto údajov môžu spôsobovať zmenené vlastnosti laku a môžu viesť k chybám pri lakovaní.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzné a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezbavujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.

Tel.:+421/527728876
Mob.:+421/905960012
obchod@henelit-farby.sk

MIPA Autolack, s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 Poprad
www.henelit-farby.sk

Tel.:+421/527728876
Mob.:+421/905960012
obchod@henelit-farby.sk

MIPA Autolack, s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 Poprad
www.henelit-farby.sk