

Henepur Super Step

Popis:

Elastický 2K-PUR protišmykový lak s bezchybnou rozlievateľnosťou, dobrou odolnosťou voči oderu, výbornou plniacou schopnosťou a dobrou odolnosťou voči stekaniu na zvislých plochách. Vďaka zvolenému typu UV filtra má tento lakovací systém výbornú schopnosť ochrany podkladu pred zožltnutím.

Technické vlastnosti laku:

INTERNÉ SKÚŠKY	
Ustanovenie o správaní látky pri požiari	
Zodpovedá ÖNORM A 3800 časť 1	Nehorľavý, Nekvapkajúci – Tr 1 Tvorí málo dymu – Q 1
Odolnosť voči chemikáliám	
ÖNORM A 1605-12	Požadovaná trieda 1B1
Správanie sa pri odieraní	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12-skúška 2	Požadovaná trieda 2D (≥ 50 U)
Správanie sa pri poškrabaní	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12-skúška 4	Požadovaná trieda 4D ($\geq 1,0$ N)
Lakovanie detských hračiek	
Zodpovedá ÖNORM S 1555	Odolný voči potu a slinám

Použitie:

Pre všetky silne zaťažované povrchy a nábytok v interiéri vrátane povrchov v kuchynských a nemocničných priestoroch: oblasti spracovania II až po VIII podľa ÖNORM A1610-12. Špeciálne vyvinutý na lakovanie bielych a pestrých lakovaných povrchov. Vhodné pre povrchy, ktoré boli bielené peroxidom vodíka. Vhodné na maľovanie detských hračiek a drevených predmetov, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami.

Technické údaje :

Pojivo	Akrylát
Odtieň	Bezfarebný
Hustota	0,90-0,95 g/cm ³ pri 20°C
Lesk	Hodvábne lesklý, hodvábne matný, tupý mat
Dodávacia viskozita	cca. 37 sek. DIN miska 4 mm pri 20°C

Údaje nanášania:

Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnôt, prachu, silikónov, voskov atď.. Brúsenie dreva: Dreva s hrubými pórmí: zrno 120-180, jemné pory: zrno 150-220, medzibrúsenie: zrno 240-320.			
Podmienky spracovania	Teplota spracovania medzi +15°C až 25°C			
Spôsob nanášania	<i>Striekanie:</i>	<i>Airless</i>	<i>Airmix</i>	<i>Vzduchové striekanie</i>
	<i>Tryska (mm):</i>	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8-2,0
	<i>Striekací tlak (bar):</i>	100-150	60-100	---
	<i>Tlak vzduchu (bar):</i>	---	1,0-1,5	2,5-3,5
Polievanie				
Hrúbka vrstvy	100-130 g/m ² v závislosti od požiadavky			
Zmiešavací pomer	10 : 1 (podľa hmotnosti, alebo objemu) HENEPUR Super Step : HENECAT PUR 451			
Spracovateľnosť po natužení zmesi	cca. 48 hodín pri 20°C, ale pri použití na ďalší deň zmiešať s čerstvo natuženým materiálom 1:1. Ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.			
Riedenie	HENEVISK Riedidlo 670 alebo 413			

Čas sušenia	Brúsiteľný a prelakovateľný po cca. 1-2 hodinách. Pred každým nanášaním je potrebné povrch prebrúsiť. Sušenie počas noci zvyšuje plniacu schopnosť následujúceho lakovania.
Čistenie nástrojov	HENEVISK Riedidlo 670 alebo 413
Doba skladovania	Lak: 3 roky v dobre uzatvorených originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 až 25°C Tužidlo: 2 roky (HENECA PUR Glashärter 1 rok) roky v dobre uzatvorených originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 až 25°C
Upozornenie	Pozor ! Citlivé na vlhkosť. Balenia dobre uzatvoriť a rýchlo spotrebovať.

Poznámky:

Pred spracovaním dobre zamiešať. Vmiešajte dobre tužidlo. Pred spracovaním nechajte zmes laku a tužidla reagovať 10-15 minút. Spracovanie medzi 15°C a 25°C. Pri bielených podkladoch vždy dodržujte čas sušenia / reakčný čas bielidla! Uvedené informácie sa týkajú izbovej teploty (ca.20°C). Silné odchýlky od týchto údajov môžu spôsobovať zmenené vlastnosti laku a môžu viesť k chybám pri lakovaní.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzné a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezabývajú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.