

POPIS:

Dvojkomponentný bezfarebný lak so stupňom lesku 5-10% pri 60 °. Jedná sa o HS VOC konformný HS akrylový bezfarebný lak pre kvalitatívne vysokohodnotné lakovanie lakom v stupni lesku - tupý mat pre celé vozidlá alebo ich časti. Tiež je využiteľný ako prostriedok pre nastavenie stupňa lesku MIPA 2K HS bezfarebných lakov. Zabezpečuje jednotne vyzerajúci matný povrch na rozpúšťadlových alebo vodouriediteľných báзовých lakoch. MIPA 2K HS Klarlack CCD má vysokú stabilitu voči poveternostným vplyvom, chemickému a mechanickému zaťaženiu.

Výdatnosť: 10-12 m² / l

Možné stupne lesku v kombinácii s MIPA 2K HS Klarlack CC4/CC6/CC7/CC8/CC9	MIPA 2K HS Klarlack matt + MIPA 2K HS Klarlack, pomer miešania podľa objemu 6:1	MIPA 2K HS Klarlack matt + MIPA 2K HS Klarlack, pomer miešania podľa objemu 4,5:1	MIPA 2K HS Klarlack matt + MIPA 2K HS Klarlack, pomer miešania podľa objemu 3,5:1	MIPA 2K HS Klarlack matt + MIPA 2K HS Klarlack, pomer miešania podľa objemu 2,5:1
	mat	hodvábný mat	hodvábný lesk	pololesk
Pomer tuženia	3:1 podľa objemu s tužidlami HS 2:1 podľa objemu s tužidlami MS			
Tužidlo	Mipa 2K-Härter HS 25, MS 25 – lakovanie dielcov Mipa 2K-Härter MS 40 alebo HS 35 – celolak			
Farebný odtieň	bezfarebný			
Riedenie	Mipa 2K-Verdunnung pridať cca. 15- 25 %			
Viskozita pri striekaní 20°C	16 – 18 sek.4mm DIN			
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev	
HVLP	2,0-2,5 bar, vnútorný tlak trysky 0,7 bar.	1,2 – 1,3 mm	1/2 striekací krok + 1 plná vrstva	
Vzduchové striekanie	2,0-2,5 bar	1,2 – 1,3 mm	1/2 striekací krok + 1 plná vrstva	
Spracovateľnosť	1 hod. Pri 20 °C			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-60 mic.			
Čas odvetrania	5-10 min. medzi jednotlivými striekacími krokmi 30-45 min. pred sušením v peci			
Čas zasychania	prestrieateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk	schopný montáže
Teplota objektu 20°C	25-35 min.		12 hod.	24 hod.
Teplota objektu 60°C	-		30 min.	2 hod.
IR sušenie, stredné vlny			10-15 min.	
Obsah VOC + kategória výrobu	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória e. Tento produkt obsahuje maximálne 605 g/l VOC			

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max. 80 % vlhkosť vzduchu.

Optimálna aplikácia: Naniest' polovičnú, zliatu vrstvu, po odvetraní naniest' plnú vrstvu. Aby bol dodržaný jednotný a celistvý stupeň lesku aj pri veľkých plochách, odporúča sa lakovať ako posledné lakovanie v pracovnom dni a nechať pri izbovej teplote schnúť cez noc.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhodobých skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.