



MP Rostentferner Rust-Off

Popis výrobku:

MP Rostentferner je vysokoúčinný špeciálny produkt pre rýchle a efektívne odstraňovanie hrdze na železných kovoch a tiež náletovej hrdze na rozličných podkladoch. Na základe pastovitej konzistencie zaručuje veľmi vysokú odolnosť voči stekaniu na zvislých plochách a tým umožňuje nanášanie aj vysokých vrstiev na týchto plochách. Konzistencia je taktiež veľmi výhodná pri nanášaní „nad hlavou“. Takto ošetrované kovy sa stanú opäť čisté – zbavené hrdze, pričom susedné vrstvy laku nebudú poškodené. Je ideálny pre odstraňovanie hrdze na karosériách veteránov, kovových konštrukciách, vozidlách, náradí, skrutiek apod. Pri aplikácii na veľkých plochách sa odporúča nanášanie striekaním, pri malých plochách, alebo bodových opravách sa odporúča nanášanie štetcom, alebo špachtľou. MP Rostentferner je pritom šetrný ku kovu a umožňuje jednoduché hĺbkové odstraňovanie korózie. Produkt je alternatívou ku abrazívnemu a technicky zložitejšiemu pieskovaniu. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé kyseliny a škodlivé výpary pri spracovaní. Preto je vhodný aj pre aplikáciu v interiéroch bez rizika.

Vlastnosti:

- pripravený na spracovanie
- možná je aplikácia štetcom, alebo striekaním
- extrémna odolnosť voči stekaniu
- nanášateľný aj na veľkých plochách
- nekvapká
- odstraňuje aj hĺbkovú koróziu
- Šetrný ku podkladu, nie je abrazívny
- nenapáda lakované plochy
- dá sa opäť veľmi ľahko odstrániť
- neobsahuje žiadne škodlivé kyseliny
- neprodukuje žiadne jedovaté výpary

Aplikácia:

Krok 1:

prostredníctvom štetca, alebo špachtle: MP Rostentferner je pripravený na spracovanie a preto sa nanáša neriedený na hrdzavé plochy. Naniest' v sýtych vrstvách v hrúbke 3-10 mm.

Prostredníctvom MP SprayGun „UBS/HV“ pištole, alebo pieskovacej pištole MP Sandstrahlpištole: MP Rostentferner zriediť ca. 20-50 % vody, rozmiešať a rovnomerne nastriekať tlakom 3-5 barov zo vzdialenosti 20-30 cm. Prostriedok naniest' v sýtej vrstve, v hrúbke ca. 3-5 mm.

Poznámka:

Pri veľmi drsných, hlbokých vrstvách hrdze je potrebné naniest' prostriedok niekoľkokrát,

aby prostriedok dobre vnikol aj do čo najspodnejších vrstiev hrdze. Pri každej novej aplikácii sa musí odstrániť stará a tak je možná opätovná aplikácia novej vrstvy.

Krok 2:

Nechajte pôsobiť ca. 2-5 hodín, podľa rozsahu korózie, MP Rostentferner môže byť odstránený pod tečúcou vodou (napr. hadicou). Umytie je možné zefektívniť hubou, alebo štetcom. Pri veľkých plochách odporúčame čistenie parou. Tento systém umožňuje vysoké tempo práce a dobré výsledky aj pri ťažko dostupných plochách.

Plochy, ktoré boli takto ošetrované opäť rýchle vysušiť tlakovým vzduchom, alebo suchou, čistou handrou, aby sme zabránili vzniku náletovej hrdzy. Pokiaľ sa na ploche ešte objavujú zvyšky hrdze, je potrebné proces opakovať. Ľahšia korózia môže byť po skončení prác ešte utretá s čistou a suchou handrou.

Krok 3:

Oceľové, železné plochy, ktoré boli takto zbavené korózie je potrebné v krátkom čase ošetriť náterom, alebo iným konzervantom, aby nedošlo k opätovnému vzniku korózie.

Upozornenie:

Ošetrované plochy musia byť ešte pred procesom nanášania prostriedku zbavené špiny a vrstiev hrdze.

Umytie nástrojov:

Všetky nástroje, náradie apod. poriadne umyť vodou.

Skladovanie:

MP Rostentferner skladovať v originálnej, tesniacej dóze, neskladovať pod bodom mrazu, alebo teplotách vyšších ako 30 °C.

Spotreba:

Pri hrúbke mokrej vrstvy ca. 3 mm, spotreba ca. 3 l/kg / m².

Likvidácia:

Likvidácia odpadu sa vykonáva podľa pokynov na etikete cez duálny systém, alebo cez zberne kovového odpadu. Balenia musia byť čisté suché bez cudzích látok a vyprázdnené bezo zvyšku. U plastových nádob sa musí odstrániť kovová obruč. Na výrobnjej etikete nádob musí byť viditeľné označenie obsahu nádob.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.