

MIPA P 70 je dvojzložkový polyesterový tmel neobsahujúci azbest. Tento produkt je špeciálne určený pre vysokú štandardnú kvalitu, aj pre stavbu vozidiel a opravársky sektor. Obsahuje častice hliníka. Vďaka vysokej adhézii ku povrchu a výbornej elasticite, je vhodný pre ošetrovanie vertikálnych povrchov. Používa sa pre vyhladenie povrchov železa, oceli a sklenených vlákien. Produkt má vynikajúcu príľnavosť na oceli, železe, laminátoch a tiež dreve. Pre optimálnu príľnavosť na pozinkovaných povrchoch a hliníku odporúčame predzákladovať s MIPA EP-Primer Surfacerom. Je dobre brúsiteľný, nevytvára póry a je elastický.

Odtieň	kovová strieborná		
Zmiešavací pomer	100:2		
Tužidlo	MIPA Härter P		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekači tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	4-7 minút		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekeľný odolný voči prachu pevný na dotyk schopný montáže		
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 20-30 min. Brúsiteľný po cca.10 min.		
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 12 g/l VOC		

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený mastnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdené staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). MIPA P 70 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať. Nepoužívať viac ako 3% tužidla Härter P ! Pred prelakovaním izolovať s MIPA 1K, alebo 2K plničom.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.