



Professional Coating Systems

MIPA P 99 Multistar

Informácie o produkte

Strana 1/1

MIPA P 99 je dvojzložkový polyesterový plniaci a finišovací tmel s prínavosťou na oceľový, tiež pozinkovaný plech, hliník, a GFK. Krátke zasychacie časy a ľahká brúsiteľnosť sú ďalšími znakmi tohto špičkového produktu. špičkového produktu. Prelakovať s Mipa 4+1 Acrylfiller HS, alebo Mipa EP Grudierfiller.

Odtieň	beige (žltá)		
Zmiešavací pomer	100:2		
Tužidlo	MIPA Härter P		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	3-4 minuty		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestrieateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 20-30 min.		
Teplota objektu 60°C	Brúsiteľný po cca.5 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória B/b. Tento produkt obsahuje maximálne 6 g/l VOC		

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený masťnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). MIPA P 99 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.