MIPA P 35 Elastic

Informácie o produkte

MIPA P 35 je elastický kontúrovací tmel špeciálne pre lakovanie plastových dielcov. Veľmi dobrá priľnavosť, vysoká elasticita, rýchle zasychanie a ľahké brúsenie.

Odtieň	tmavo sivý (cca. RAL 7024)			
Zmiešavací pomer	100:2			
Tužidlo	MIPA Härter P			
Riedenie				
Viskozita pri striekaní 20°C				
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie				
Airless/Airmix				
Doba spracovateľnosti	cca. 4-5 minút			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva				
Čas odvetrania				
Čas zasychania	**prestriekateľný**	**odolný voči prachu**	**pevný na dotyk**	**schopný montáže**
Teplota objektu 20°C **Teplota objektu 60°C**	Brúsiteľný po 20-30 min.			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 3 g/l VOC			

Podmienky spracovania:

Nad +10°C a max. 80 % vzdušnej vlhkosti.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený mastnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). MIPA P 35 a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk