Mipa P 67 S

Informácie o produkte

MIPA P 67 S je silnoplniaci dvojkomponentný plnič na polyesterovej báze špeciálne vyvinutý pre bezfarebné egalizovanie laminátových podkladov (napr. lamináty na báze skla alebo uhlíka) pred nanášaním bezfarebného laku. Na základe jeho silnoplniacich schopností je dosiahnuteľné rýchle a efektívne vyrovnanie pórov a chýbajúcich miest, ktoré sa na laminátoch vyskytujú veľmi často. Po odpovedajúcom vyrovnaní podkladu sa môže naniesť lak MIPA 2K HS Carbonic Clear, ako vysoko hodnotná vrstva laku. Vďaka vysokej UV ochrane MIPA P 67 S a MIPA 2K HS Carbonic Clear môžu byť prelakované aj povrchy náchylné ku žltnutiu (tam patria aj karbónové podklady) a tým aj účinne chránené pred zmenami odtieňa vplyvom počasia.

Výdatnosť: 4-6 m^2 / l pri 200 mic. Suchej hrúbky

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2,5 váhových % MIPA MEKP tužidlo		
Tužidlo	MIPA MEKP Härter		
Riedenie	Po pridaní tužidla pripravený na striekanie, v prípade potreby pridať max. 5% riedidla MIPA PE Verdünnung		
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**
Vzduchové striekanie	2-2,2 bar	2,0 - 2,5 mm	2-3
Airless/Airmix			
Doba spracovania	20 minút / 20 °C		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	Maximálne 800 mic.		
Čas odvetrania	3-5 minüt medzi vrstvami		
Čas zasychania	*odolný voči prachu*		*brúsiteľný*
Teplota objektu 20°C	ca. 1 hodina		po ca. 12 hodinách
Teplota objektu 60°C	-		po ca. 30 minútach
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 175 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nepoužívať pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej relatívnej vlhkosti ako 75 %. Nesmie byť použitý na starých termoplastických náteroch, bežné základy a kyslé základy. V prípade hlbokých pórov a nerovností na kompozitných podkladoch najskôr pretmeliť s MIPA P 27 Crystal.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk