



Professional Coating Systems

MIPA P 118 Ultra

PE-odľahčený tmel

Informácie o produkte

Strana 1/1

Nízkoviskózný, samonivelujúci 2K polyesterový odľahčený tmel pre egalizáciu priehlbín a nerovností pri oprave osobných vozidiel. MIPA P 118 Ultra vytvára veľmi hladký a bezpórový povrch, preto sa už nemusí následne použiť v ďalšom kroku nejaký iný jemný tmel. Tento produkt rýchlo zasychá a je ho možné prebrúsiť aj s veľkým odberom. Má priľnavosť na oceli, železe, hliníku, pozinkovaných povrchoch, laminátoch a dreve. Produkt zamedzuje prepadávaníu plniča.

Odtieň	zelený		
Zmiešavací pomer	100:2		
Tužidlo	MIPA Härter P		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	3-4 minúty s tužidlom Härter P pri 20 °C		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestrikateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	Brúsiteľný po 15-20 min.		
Teplota objektu 60°C	Brúsiteľný po cca.5 – 10 min.		
(IR Sušenie)			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 10 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nad +10°C a max.vlhkosť vzduchu 80%.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. Nevytvrdnuté staré laky, alebo základy odstrániť. Nenanášať na termoplastické alebo kyseliny obsahujúce výrobky. (reaktívny základ). Tmel a tužidlo Härter P dobre navzájom premiešať. Nepoužívať viac ako 3% tužidla P ! Predávkovanie tužidla vedie k vytváraniu flákov na vrchnom laku. Poškodené miesta na čistých nelakovaných kovoch zbaviť hrdze a prebrúsiť nasucho s P 80/P 150. Po vysušení tmelu, tento prebrúsiť nasucho s P 150/P240. Pred nanášaním plniča prebrúsiť celú plochu nasucho s P 240/P 360 do matna. Pre optimálnu priľnavosť na hliníkových a pozinkovaných povrchoch predzákladovať s MIPA EP Primerom - Surfacerom. Pred nanášaním laku izolovať s MIPA 1K, alebo 2K plničom. MIPA EP Primer-Surfacer odporúčame tiež použiť pre zvýšenie antikorozynej odolnosti napr. pri oprave veteránov. Tmel brúsiť len nasucho.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.